

# HDPE INJ N 25

Regranulat



Nazwa	INJ
Typ	N 25
Rodzaj tworzywa	Polyethylene, High Density
Forma	regranulat
Barwa	czarny, zielony
Ilość	250 T/miesiąc
Opakowanie	big-bag ~1100 kg. 22 big-bagi/naczepe
Dostępność	14 dni po zamówieniu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI	WARTOŚĆ
Fizyczne	
Gęstość	0,95 g/cm <sup>3</sup>
Melt Mass-Flow Rate (MFR) 190°C / 2,16 kg	5 - 8 g/cm <sup>3</sup>
Mechaniczne	
Moduł elastyczności przy rozciąganiu	785 MPa
Naprężenie na granicy plastyczności	22 MPa
Wydłużenie na granicy plastyczności	250,00%
Udarność badana młotem Charpiego (23C)	15 kJ/m <sup>2</sup>