

# HDPE EXT N 35

Regranulat



Nazwa	EXT
Typ	N 35
Rodzaj tworzywa	Polyethylene, High Density
Forma	regranulat
Barwa	czarny
Ilość	400 T/miesiąc
Opakowanie	big-bag ~1100 kg. 22 big-bagi/naczepe
Dostępność	14 dni po zamówieniu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI	WARTOŚĆ
Fizyczne	
Gęstość	0,94 g/cm <sup>3</sup>
Melt Mass-Flow Rate (MFR) 190°C / 2,16 kg	0,5 - 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Melt Mass-Flow Rate (MFR) 190°C / 5 kg	1,5 - 2,2 g/10 min
Mechaniczne	
Moduł elastyczności przy rozciąganiu	740 MPa
Naprężenie na granicy plastyczności	23 MPa
Wydłużenie na granicy plastyczności	180,00%
Udarność badana młotem Charpiego (23C)	30 kJ/m <sup>2</sup>