

**ATUS**

HDPE EXT N 50

Regranulat



Nazwa	EXT
Typ	N 50
Rodzaj tworzywa	Polyethylene, High Density
Forma	regranulat
Barwa	czarny
Ilość	300 T/miesiąc
Opakowanie	big-bag ~1100 kg. 22 big-bagi/naczepę
Dostępność	14 dni po zamówieniu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI	WARTOŚĆ
Fizyczne	
Gęstość	0,95 g/cm ³
Melt Mass-Flow Rate (MFR) 190°C / 5 kg	< 1,2 g/cm ³
Mechaniczne	
Moduł elastyczności przy rozciąganiu	820 MPa
Naprężenie na granicy plastyczności	22 MPa
Wydłużenie na granicy plastyczności	250,00%
Udarność badana młotem Charpiego (23C)	40 kJ/m ²